

Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	kruszywo kruszone 0-31,5 mm
Nazwa normowa:	kruszywo o ciągłym uziarnieniu
Wymiar kruszywa:	0/31,5
Uziarnienie:	G_A80;
Gęstość ziarn kruszywa:	2,66±0,1 [Mg/m³]
Gęstość nasypowa:	* w stanie luźnym: 1,3 [Mg/m³] * w stanie utrzęzionym: 1,6 [Mg/m³]
Producent:	PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów
Zakład produkcyjny:	Zakład Eksploatacji Kruszywa WRÓBLOWA, 38-212 Brzyska
Opis kruszywa:	Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okrucowych czwartorzędowych. Produkowane na sucho poprzez kruszenie otoczków. Barwa kruszywa: szarobeżowa.
Skład petrograficzny:	skały osadowe (piaskowiec, wapień-poniżej 2%) - powyżej 95% skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 5% skały magmowe - brak
Spełna wymagania:	PN-EN 13242+A1:2010 (EN 13242:2002+A1:2007) - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Zastosowanie:	Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Opakowanie:	Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.
Transport:	Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Magazynowanie:	W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Bezpieczeństwo:	Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
System oceny zgodności:	4
Identyfikacja wyrobu:	Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.
Kopia deklaracji:	Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl
Data opracowania:	grudzień 2020 r.