Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**kruszywo kruszone 0-31,5 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo o ciagłym uziarnieniu**
Wymiar kruszywa:	**0/31,5**
Uziarnienie:	**G_A85;**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,66±0,1 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,5 [Mg/m³] * w stanie utrzęsionym: 1,8 [Mg/m³]**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa Pilzno, 39-220 Pilzno**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych.** **Produkowane na sucho poprzez kruszenie otoczaków.** **Barwa kruszywa: szarobrązowa.**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec) - powyżej 90%** **skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 10%** **skały magmowe - brak**
Spełna wymagania:	**PN-EN 13242+A1:2010 (EN 13242:2002+A1:2007) - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.**
Zastosowanie:	**Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**4**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**grudzień 2020 r.**