

Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	piasek zwykły 0-2 mm
Nazwa normowa:	kruszywo drobne
Wymiar kruszywa:	0/2
Uziarnienie:	GF85; spełnia wymagania kruszywa drobno uziarnionego FP
Gęstość ziarn kruszywa:	2,66±0,05 [Mg/m ³]
Gęstość nasypowa:	* w stanie luźnym: 1,2 [Mg/m ³] * w stanie utrzęzionym: 1,6 [Mg/m ³]
Producent:	PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów
Zakład produkcyjny:	Zakład Eksploatacji Kruszywa Otałęż, 39-306 Górkę Mieleckie
Opis kruszywa:	Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych Produkowane poprzez sortowanie nadawy na mokro. Barwa kruszywa: jasnoszara
Skład petrograficzny:	skały osadowe (piaskowiec) - do 15% skały metamorficzne (kwarcyty) - powyżej 85% skały magmowe (granit) - do 3%
Spełnia wymagania:	PN-EN 12620+A1:2010 (EN 12620:2002+A1:2008) - Kruszywa do betonu
Zastosowanie:	Przygotowanie betonu do zasosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniowych).
Opakowanie:	Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.
Transport:	Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Magazynowanie:	W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Bezpieczeństwo:	Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
System oceny zgodności:	2+; certyfikat zgodności zkp nr 1487-CPR-035-19
Identyfikacja wyrobu:	Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.
Kopia deklaracji:	Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl
Data opracowania:	grudzień 2020 r.