Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**piasek zwykły 0-2 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo drobne**
Wymiar kruszywa:	**0/2**
Uziarnienie:	**GF85; spełnia wymagania kruszywa drobno uziarnionego FP**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,64±0,05 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,1 [Mg/m³] * w stanie utrzęsionym: 1,7 [Mg/m³]**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa Biały Bór, 39-321 Tuszyma**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych Produkowane poprzez eksploatację złoża piaskowego koparką ssącą, sortowane i odwadniane na zakładzie przeróbczym Barwa kruszywa: beżowoszara.**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec) - do 20% skały metamorficzne (kwarcyty) - powyżej 80% skały magmowe - brak**
Spełna wymagania:	**PN-EN 12620+A1:2010 (EN 12620:2002+A1:2008) - Kruszywa do betonu**
Zastosowanie:	**Przygotowanie betonu do zasosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniowych).**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**4**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**grudzień 2020 r.**