Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**żwir 8-16 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo grube**
Wymiar kruszywa:	**8/16**
Uziarnienie:	**Gc85/20**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,66±0,05 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,4 [Mg/m³] * w stanie utrzęsionym: 1,6 [Mg/m³]**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa HURECZKO, 37-705 Przemyśl**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych.** **Produkowane poprzez sortowanie nadawy na mokro.** **Barwa kruszywa: beżowoszara.**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec, wapień - poniżej 10%) - powyżej 95%** **skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 5%** **skały magmowe - brak**
Spełna wymagania:	**PN-EN 12620+A1:2010 (EN 12620:2002+A1:2008) - Kruszywa do betonu**
Zastosowanie:	**Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**2+ ; certyfikat zgodności zkp nr 1487-CPR-035-16**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**grudzień 2020 r.**