

Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	kruszywo łamane 0-63 mm
Nazwa normowa:	kruszywo o ciągłym uziarnieniu
Wymiar kruszywa:	0/63
Uziarnienie:	G_A80;
Gęstość ziarn kruszywa:	2,64±0,1 [Mg/m³]
Gęstość nasypowa:	* w stanie luźnym: 1,5 [Mg/m³] * w stanie utrzęzionym: 1,9 [Mg/m³]
Producent:	PPKIUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów
Zakład produkcyjny:	Zakład Eksploatacji Kruszywa DĘBNO, 34-434 Dębno
Opis kruszywa:	Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Produkowane na sucho poprzez kruszenie nadziarna. Barwa kruszywa: szarobrazowa.
Skład petrograficzny:	skały osadowe (piaskowiec) - poniżej 30% skały metamorficzne (kwarcyty) - brak skały magmowe (granit) - powyżej 70%
Spełnia wymagania:	PN-EN 13242+A1:2010 (EN 13242:2002+A1:2007) - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Zastosowanie:	Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Opakowanie:	Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowładowniczych.
Transport:	Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Magazynowanie:	W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Bezpieczeństwo:	Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
System oceny zgodności:	4
Identyfikacja wyrobu:	Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.
Kopia deklaracji:	Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl
Data opracowania:	grudzień 2020 r.