Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**kruszywo 1-4 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo drobne**
Wymiar kruszywa:	**0/4**
Uziarnienie:	**G_F85**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,69±0,05 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,2 [Mg/m³] * w stanie utrzęsionym: 1,5 [Mg/m³]**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa FRYDMAN, 34-435 Frydman**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Produkowane poprzez kruszenie i sortowanie nadawy na mokro. Barwa kruszywa: brązowopopielata.**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec, wapień-do 2%) - poniżej 40% skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 10% skały magmowe (granit)- powyżej 60%**
Spełna wymagania:	**PN-EN 12620+A1:2010 (EN 12620:2002+A1:2008) - Kruszywa do betonu**
Zastosowanie:	**Przygotowanie betonu do zasosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych; jako kruszywo uszarstniające nawierzchnie dróg w okresie zimowym.**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**4**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**grudzień 2020 r.**