

Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	kruszywo łamane 0-31,5 mm	
Nazwa normowa:	kruszywo o ciągłym uziarnieniu	
Wymiar kruszywa:	0/31,5	
Uziarnienie:	G_A85;	
Gęstość ziarn kruszywa:	2,66±0,1 [Mg/m³]	
Gęstość nasypowa:	* w stanie luźnym: 1,4 [Mg/m³]	* w stanie utrzęsionym: 1,9 [Mg/m³]
Producent:	PPKIUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów	
Zakład produkcyjny:	Zakład Eksploatacji Kruszywa FRYDMAN, 34-435 Frydman	
Opis kruszywa:	Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Produkowane na sucho poprzez kruszenie nadziarna. Barwa kruszywa: popielata.	
Skład petrograficzny:	skały osadowe (piaskowiec, wapień-do 6%) - poniżej 50% skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 5% skały magmowe (granit) - powyżej 50%	
Spełnia wymagania:	PN-EN 13242+A1:2010 (EN 13242:2002+A1:2007) - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.	
Zastosowanie:	Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.	
Opakowanie:	Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.	
Transport:	Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.	
Magazynowanie:	W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.	
Bezpieczeństwo:	Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.	
System oceny zgodności:	2+; certyfikat zgodności zkp nr 1487-CPR-035-12	
Identyfikacja wyrobu:	Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.	
Kopia deklaracji:	Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl	
Data opracowania:	grudzień 2020 r.	