

## Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	<b>PIASEK ZWYKŁY 0-2 mm</b>
Nazwa normowa:	<b>kruszywo drobne</b>
Wymiar kruszywa:	<b>0/2</b>
Uziarnienie:	
Procent masy przech. przez sito [%]	
# 2 mm	<b>95±5</b>
# 1 mm	<b>80±20</b>
# 0,25 mm	<b>25±25</b>
Gęstość ziarn kruszywa:	<b>2,65±0,05 [Mg/m<sup>3</sup>]</b>
Gęstość nasypowa:	<b>* w stanie luźnym: 1,1 [Mg/m<sup>3</sup>]                      * w stanie utrzęzionym: 1,7 [Mg/m<sup>3</sup>]</b>
Producent:	<b>PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów</b>
Zakład produkcyjny:	<b>Zakład Eksploatacji Kruszywa SOKOLNIKI, 39-432 Gorzyce</b>
Opis kruszywa:	<b>Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Produkowane poprzez sortowanie nadawy na mokro. Barwa kruszywa: jasnoszara</b>
Skład petrograficzny:	<b>skały osadowe (piaskowiec) - poniżej 15% skały metamorficzne (kwarcyty) - powyżej 85% skały magmowe - do 2%</b>
Spełna wymagania:	<b>PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy</b>
Zastosowanie:	<b>Zaprawy w budynkach, drogach i obiektach budowlanych</b>
Opakowanie:	<b>Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.</b>
Transport:	<b>Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.</b>
Magazynowanie:	<b>W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.</b>
Bezpieczeństwo:	<b>Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.</b>
System oceny zgodności:	<b>4</b>
Identyfikacja wyrobu:	<b>Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.</b>
Kopia deklaracji:	<b>Strona internetowa producenta - <a href="http://www.kruszgeo.com.pl">www.kruszgeo.com.pl</a></b>
Data opracowania:	<b>grudzień 2020 r.</b>