

## Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	piasek zwykły 0-2 mm
Nazwa normowa:	kruszywo drobne
Wymiar kruszywa:	0/2
Uziarnienie:	G <sub>r</sub> 85
Gęstość ziarn kruszywa:	2,65±0,05 [Mg/m <sup>3</sup> ]
Gęstość nasypowa:	* w stanie luźnym: 1,00 [Mg/m <sup>3</sup> ]                      * w stanie utrzesionym: 1,55 [Mg/m <sup>3</sup> ]
Producent:	PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów
Zakład produkcyjny:	Zakład Eksploatacji Kruszywa Chotowa, 39-217 Chotowa
Opis kruszywa:	Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Produkowane poprzez sortowanie nadawy na mokro. Barwa kruszywa: szarobeżowa
Skład petrograficzny:	skały osadowe (piaskowiec) - poniżej 30% skały metamorficzne (kwarcyty) - powyżej 70% skały magmowe (granit) - do 2%
Spełna wymagania:	PN-EN 12620+A1:2010 (EN 12620:2002+A1:2008) - Kruszywa do betonu
Zastosowanie:	Przygotowanie betonu do zaszosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.
Opakowanie:	Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.
Transport:	Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Magazynowanie:	W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.
Bezpieczeństwo:	Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
System oceny zgodności:	4
Identyfikacja wyrobu:	Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.
Kopia deklaracji:	Strona internetowa producenta - <a href="http://www.kruszgeo.com.pl">www.kruszgeo.com.pl</a>
Data opracowania:	lipiec 2024 r.