Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**piasek łamany zwykły 0-2 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo drobne**
Wymiar kruszywa:	**0/2**
Uziarnienie:	**G_F85**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,66±0,05 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,0 [Mg/m³]** *** w stanie utrzęsionym: 1,4 [Mg/m³]**
Kanciastość:	**E_{CS}35**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa RADYMNO ZAGRODY, 37-550 Radymno**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Produkowane poprzez kruszenie nadziarna (otoczaków) i sortowanie na mokro. Barwa kruszywa: szara**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec, wapień-do 10%) - powyżej 55% skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 45% skały magmowe - do 1%**
Spełna wymagania:	**PN-EN 13043:2004/AC:2004 (EN 13043:2002+EN 13043:2002/AC:2004) - „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innychpowierzchniach przeznaczonychdo ruchu"**
Zastosowanie:	**Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**4**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**marzec 2026 r.**