Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**grys 8-16 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo grube**
Wymiar kruszywa:	**8/16**
Uziarnienie:	**Gc 85/20**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,65±0,05 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,3 [Mg/m³]** *** w stanie utrzęsionym: 1,5 [Mg/m³]**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa DOBRA, 38-503 Mrzygłód**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych.** **Produkowane poprzez dokruszanie nadziarna i sortowanie nadawy na mokro.** **Barwa kruszywa: szara**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec, wapień-do 20%) - powyżyj 98%** **skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 2%** **skały magmowe - brak**
Spełna wymagania:	**PN-EN 12620+A1:2010 (EN 12620:2002+A1:2008) - Kruszywa do betonu**
Zastosowanie:	**Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniowych).**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**4**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**lipiec 2026 r.**